



Verffabriek A. Bok & Zn. BV.

De verfmakers van Amsterdam

Spaarndammerstraat 70h
1013SZ Amsterdam
Telefoon: 020-6222991
Email: info@bok-en-zn.nl

GEVELOLIE

Gevelolie, ook wel muuroolie genoemd, wordt al eeuwenlang op gevels aangebracht. Het is een van lijnolie gemaakt product, dat meestal in een donkerbruine kleur wordt toegepast.

Er waren verschillende redenen om over te gaan tot het oliën van gevels.

Vaak werd en wordt het aangebracht omdat reparatie plekken in de gevel een rommelig, zelfs lelijk, aanzien gaven en nu ook nog geven en Gevelolie maakt van de gevel weer een prachtig, egaal geheel, ook werd het aangebracht op gevels die niet meer waterdicht waren, maar heel vaak omdat men het mooi vindt en Gevelolie het pand een mooi en authentiek uiterlijk geeft.

Gevelolie is uit voorraad leverbaar in de dekkende kleuren **donkerbruin**, **zwart**, **middenbruin**, **roodbruin** en ook **blank**. De donkerbruine kleur wordt ook wel de monumenten kleur genoemd. Andere kleuren, ook transparante, kunnen op bestelling worden gemaakt.

VERWERKING

Gevelolie kan het best met een bandkwast, in combinatie met een, niet te grote, patentkwast voor bijvoorbeeld de voegen en de beschadigingen in de stenen, aangebracht worden. Het snelste werkt U als U met een vrij grote ovale bandkwast (50 of 55 mm) de voegen insmeert. U neemt dan met de kwast voor het grootste gedeelte meteen de stenen mee en zo bent U sneller klaar dan wanneer U de stenen eerst insmeert, want dan moeten de voegen alsnog apart ingesmeerd worden.

De te behandelen gevel moet vetvrij, stofvrij en droog zijn; dus stevig afborstelen en dan goed schoonmaken en/of ontvetten! Let er ook op dat reparatiewerk en nieuwe voegen volledig uitgehard zijn voordat U de gevel gaat behandelen.

Een onbehandelde gevel moet tenminste twee keer behandeld worden, maar gemiddeld moet men van 3 keer uitgaan; een reeds met Gevelolie behandelde gevel kan, afhankelijk van de conditie van de resterende laag Gevelolie, soms één maar vaak ook twee keer behandeld moeten worden.

De gevel is pas voldoende behandeld als er een gelijkmatige glans is ontstaan over het gehele behandelde oppervlakte.

Het verbruik van Gevelolie is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en kan voor de eerste laag variëren van 4 tot 8 m² per liter, maar zal voor de volgende, minder zuigende, lagen van 8 tot 16 m² per liter zijn.

Gevelolie kunt U het beste niet verwerken onder 8°C en de luchtvochtigheid moet onder de 80 procent zijn. Voorkom dat er regen of vuil in een net aangebrachte laag komt.

Gevelolie droogt normaal in één dag, maar kan door omstandigheden verschillende dagen nodig hebben om goed door te drogen.

Gebruikt gereedschap kan men schoonmaken met terpentijn.